

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
ΠΓΕΣ-ΠΥΧΔ-1171Β/02-2013**



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΗ

**ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο
ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2013**

Η παράγραφος 2.4 του Παραρτήματος "ΙΣΤ" της Τεχνικής Προδιαγραφής, αντικαθίσταται από την παρακάτω:

"2.4 Τρόπος Παρασκευής

Σε 80 μέρη βάρους **ελαφρού κλάσματος White Spirit** προστίθενται αργά και με ανάδευση 10 μέρη βάρους σκόνης Μπεντόν 34. Μετά από καλή ανάδευση των παραπάνω για 15 λεπτά, προστίθεται και η λεκιθίνη (7 μέρη). Τέλος, προστίθενται λίγο-λίγο και με συνεχή ανάδευση 3 μέρη βάρους μεθανόλης υψηλής καθαρότητας, οπότε γίνεται απότομα η ζελατινοποίηση. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση. Το προϊόν αυτό αποτελεί το πρότυπο δείγμα για τον έλεγχο με αντιπαραβολή του υπό προμήθεια υλικού. Παρασκευάζεται με μέριμνα του Χημείου Στρατού, όπου γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος του υπό προμήθεια αντικαθιζητικού υλικού (Πάστα Μπετόν)."